

# 依丽卡隆 66



复合加脂剂

## 成份

依丽卡隆 66 由小分子链脂肪加脂剂组成，具有优良亲和力与紧实纤维的皮，例如水牛皮，山羊皮，马皮，猪皮以及骆驼皮的紧实纤维。

依丽卡隆 66 易于吸收，并强结合力与纤维组成。

依丽卡隆 66 将润滑真皮层的最深处，赋予柔软并没有骨头的皮革。

为了达到最好的效果 依丽卡隆 66 要预先加热到 25-35C，再把它乳化到 40-50C 的水之中。

## 应用范围

A. 羊服装革：5-6% 依丽卡隆 66.

B. 黄牛纳帕革：4-5% 依丽卡隆 66.

C. 植鞣革：至 6% 依丽卡隆 66.

## 特性

外观:	棕色液体
分析:	pH 6.0-7.5
有效成份:	53-56%
电性:	阴离子
稳定性:	用于铬复鞣，中和浴。
储存方法:	室温。如出现霜冻，搅拌均匀即可。 存放在阴凉及通风的库房。
保质期:	密封容器约 12 月。

## 包装

120KGS 塑料桶

The information and technical advice are provided to you 'as is' and the Company expressly disclaims all warranties of any kind, either implied or expressed. You agree to indemnify and hold harmless the Company and its representatives, subsidiaries, affiliates, related parties, officers, directors, employees, agents from any claim or demand, including reasonable legal fees, that may be filed by any third party, arising out of your conduct or connection with the use of "Product Literature" or "Technical Information" or "Technical Advice" or "Technical Guidance" or any "Recommendation".