

丽达隆 229M



亚硫酸化加脂剂

成份

丽达隆 229M 由综合天然与合成油加脂剂组成。

丽达隆 229M 适合产生重量轻并手感干皮革。

丽达隆 229M 使皮面具有柔软，蓬松，滑爽，舒适感。

丽达隆 229M 冷天不会产生任何油霜，即使长时间储存不会产生任何异味。

为了达到最好的效果 丽达隆 229M 要预先加热到 25-35C，再把它乳化到 40-50C 的水之中。

应用范围

A. 服装革：至 8% 丽达隆 229M.

B. 家具革：4-6% 丽达隆 229M.

C. 箱包革：4-6% 丽达隆 229M.

D. 衬里革：8-10% 丽达隆 229M.

特性

外观：棕色液体

分析：pH 7.0-8.5

稳定性：用于主加脂浴。对铬，铝鞣剂敏感。

电性：阴离子

储存方法：室温。如出现霜冻，搅拌均匀即可。
存放在阴凉及通风的库房。

保质期：密封容器约 12 月。

包装

120KGS 塑料桶

The information and technical advice are provided to you 'as is' and the Company expressly disclaims all warranties of any kind, either implied or expressed. You agree to indemnify and hold harmless the Company and its representatives, subsidiaries, affiliates, related parties, officers, directors, employees, agents from any claim or demand, including reasonable legal fees, that may be filed by any third party, arising out of your conduct or connection with the use of "Product Literature" or "Technical Information" or "Technical Advice" or "Technical Guidance" or any "Recommendation".