

优卡隆 39LEM



天然，合成复合加脂剂

成份

优卡隆 39LEM 由天然乳化剂，卵磷脂及合成柔软剂组成。

优卡隆 39LEM 适合生产羊皮服装革，重量轻。

优卡隆 39LEM 渗透性及皮心柔软性优良，粒面具有舒适丝绸手感。

为了达到最好的效果，优卡隆 39LEM 要预先加热到 25-35C，再把它乳化到 40-50C 的水之中。

应用范围

A. 羊服装革: 至 16% 优卡隆 39LEM。

B. 牛纳帕革: 6-8% 优卡隆 39LEM。

C. 植鞣革: 至 10% 优卡隆 39LEM。

特性

外观:	棕色液体
分析:	pH 6.0-7.5
有效成份:	53-56%
稳定性:	用于中和，复鞣，主加脂浴。对铬，铝敏感。
电性:	阴离子
储存方法:	室温。如出现霜冻，搅拌均匀即可。 存放在阴凉及通风的库房。
保质期:	密封容器约 12 月。

包装

120KGS 塑料桶

The information and technical advice are provided to you 'as is' and the Company expressly disclaims all warranties of any kind, either implied or expressed. You agree to indemnify and hold harmless the Company and its representatives, subsidiaries, affiliates, related parties, officers, directors, employees, agents from any claim or demand, including reasonable legal fees, that may be filed by any third party, arising out of your conduct or connection with the use of "Product Literature" or "Technical Information" or "Technical Advice" or "Technical Guidance" or any "Recommendation".